

BERA™ Lödfett

PRODUKTNAMN

BERA™ Lödfett (F-SW21)

SAMMANSÄTTNING

Framställt av bland annat zinkklorid, ammoniumklorid, vaselin och paraffinolja.

FYSISKA OCH TEKNISKA EGENSKAPER

Aktiveringsintervall 150 - 400 °C

Form Fett/pasta

Rester Korrosiva

LEVERANSPROGRAM

75 g tub

1 kg burk



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

BERA™ Lödfett är ett flussmedel, som används i samband med mjuklödning av koppar, mässing, zink och stål, dock primärt till lödning av kopparrör eller zink. BERA™ Lödfett är ett kraftigt verkande flussmedel med hög rengöringsförmåga, som inte innehåller några fria syror.

BERA™ Lödfett är lämplig för lödning av vertikala ytor eller fogar, där lödvatten kommer att rinna av.

Används ofta tillsammans med BERA Sölvlod 5 till lödning av kopparrör för dolda hushållsvattensystem.

INSTRUKTION

1. Före montering och uppvärmning appliceras BERA™ Lödfett på metallytorna.
2. Värm metallytorna antingen med en lödkolv eller låga och tillsätt lödtennet.
3. För att undvika korrosion avlägsnas rester av lödfett genom att tvättas av med vatten, gärna med tillsatt alkohol, för att neutralisera rester av de aktiva ämnena. Alternativt används en 5% sodaupplösning (natriumkarbonat).

Boliden Bergsøe A/S

Hvissingevej 116, DK-2600 Glostrup, Denmark

+45 4326 8300

sales.glostrup@boliden.com

www.boliden.dk

VAT No. DK20862149