

## Lödtenn HQ005 (BLYFRI)

### PRODUKTNAMN

Lödtenn HQ005

### METALLSAMMANSÄTNING

Komponent	Nominel	Minimum	Maximum
Sn	99,5		
Cu	0,5	0,45	0,55
Sb			0,05
Ag			0,05
Ni			0,01
Pb			0,05
Cd			0,001



### FYSISKA OCH TEKNISKA EGENSKAPER

Smälttemperatur	227 - 228 °C
Arbetstemperatur	255 - 320 °C

### LEVERANSPROGRAM

9 mm trekantstång (vikt ca 165 g).

Levereras antigen i kg eller i packet om 25 kg.


### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

HQ005 används inom elektronikindustrin för att fylla lödmaskiner för våglödning eller selektiv lödning. Kan även användas för andra lödändamål.


Får inte användas för produkter som kommer i kontakt med livsmedel, eftersom legeringen innehåller koppar.

HQ005 lämpar sig också bra för gjutning av hantverk och figurer med fina och tunna detaljer, då kopparhalten gör denna legering hårdare än rent tenn, så att föremålen inte böjs lika lätt.

#### Boliden Bergsøe A/S

 Hvissingevej 116, DK-2600 Glostrup, Denmark

 +45 4326 8300

 sales.glostrup@boliden.com

 www.boliden.dk