

## Tenn HQ000 (BLYFRI)

### PRODUKTNAMN

Tenn HQ000

### METALLSAMMANSÄTNING

Komponent	Nominal	Minimum	Maximum
Sn	99,9	99,85	100
Sb			0,05
Cu			0,01
Ag			0,05
Ni			0,01
Pb			0,05
Cd			0,001



### FYSISKA OCH TEKNISKA EGENSKAPER

Smälttemperatur	232 °C
Arbetstemperatur	255 - 300 °C

### LEVERANSPROGRAM

7 mm trekantstång (vikt ca 70 g). Levereras antingen i kg eller i packet om 25 kg.

Pellets


Tackor i 25 kg

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


Tenn HQ000 används för anoder för elektrogalvaniska processer och för ytbehandling av koppar som används i samband med livsmedel.

HQ000 används även för gjutning av hantverk, serviser och saker för hobbybruk, t.ex. tennfigurer och fiskedrag.

#### Boliden Bergsøe A/S

 Hvissingevej 116, DK-2600 Glostrup, Denmark

 +45 4326 8300

 sales.glostrup@boliden.com

 www.boliden.dk

VAT No. DK20862149